

Рекомендации по уходу и уборке террасного настила Grinder

Содержание

1. Уход за террасной доской.....	2
2. Уборка террасного настила	2
3. Инструкция по использованию масло-воска Grinder.....	2
4. Общие рекомендации	3

1. Уход за террасной доской

Для сохранения товарного вида продукта рекомендуется использование масло-воска Grinder, который придаст цвету изделия насыщенность и выступит дополнительной защитой от ультрафиолетовых лучей и грязи.

2. Уборка террасного настила

При уборке террасного настила не рекомендуется использование агрессивных химических средств.

2.1. Сухая уборка

При сухой уборке рекомендуется использовать жесткую пластиковую щетку и пылесос.

2.2. Влажная уборка

Влажную уборку рекомендуется осуществлять горячей водой с содержанием обычных моющих средств, используя для удаления пылевых и грязевых скоплений жесткую пластиковую щетку. Возможна уборка пылесосом с функцией влажной уборки.

2.3. Удаление жирных пятен, ржавчины и сильных загрязнений

Для удаления жирных пятен, следов ржавчины и сильных загрязнений могут применяться средства на основе ортофосфорной, щавелевой или лимонной кислоты. Наносить данные реагенты рекомендуется не более, чем на 10-15 минут.

2.4. Уборка льда и снега

При очистке от снега необходимо использовать пластиковую лопату или жесткую щетку, это поможет предотвратить возникновение царапин.

Допускается использование кварцевого песка в целях устранения наледи.

2.5. Удаление царапин

В случае возникновения внешних повреждений и царапин возможно удаление верхнего поврежденного слоя наждачной бумагой, металлической щеткой, циклевкой острым ножом или с помощью ручных шлифовальных инструментов.

3. Инструкция по использованию масло-воска Grinder

1. Убедиться в сухости и чистоте обрабатываемой поверхности;
2. Визуально разделить поверхность на удобные для обработки участки;
3. Подготовить необходимый объем масло-воска;¹
4. Размешать масло-воск и разогреть содержимое до 40-50 °С в паровой бане;²
5. Втереть с усилием раствор на один из намеченных участков продольными движениями в один слой с помощью не оставляющей ворса ветоши;³
6. Проверить обработанную часть участка на предмет излишков или подтеков, убрать в случае их наличия;
7. Приступить к следующему участку обработки и повторить действия пунктов 5, 6;
8. Оградить обработанное изделие от попадания мусора и оставить высыхать.⁴

- 1 На 20 м² требуется 1 л масло-воска;
- 2 Емкость до 1 л допускается тщательно взбалтывать;
- 3 Мало-воск не следует наносить на изделие, если температура окружающей среды опускается ниже +5 °С;
- 4 Длительность высыхания зависит от влажности и температуры окружающей среды. При температуре +23 °С и относительной влажности 65% масло-воск высохнет за 24 часа, при +10 °С и относительной влажности 90-95% высыхание может занять до 5 суток.

4. Общие рекомендации

1. Доска из ДПК не предназначена для использования в банях и помывочных в связи с отсутствием в помещениях данного типа необходимого уровня вентиляции и подпольного пространства.
2. Не допускается накрывать настил воздухонепроницаемыми пленками, плитами ДСП, ДВП, ОСБ на срок более 1 месяца, что связано с необходимостью доступа материалов из ДПК к свободному проветриванию.